



Tipologia
Blockout

Descrizione
Tessuto in poliestere spalmato PVC oscurante gofrato lino un lato per la protezione solare. Tessuto oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Lato interno gofrato per un aspetto tessile. Lato esterno laccato poliuretano per una maggiore protezione dallo sporco, smog, resistenza agli agenti atmosferici. Fantasie tono su tono e bicolori. Ignifugo. Garanzia 5 anni.

Caratteristiche

Utilizzi
Pergole e gazebi

SPECIFICHE

Caratteristiche

Top Coat	Laccatura PU
Trattamento Antimuffa	Si
Coating	Spalmato PVC
Composizione EN ISO 2076	100% Poliestere
Biocida BPR 528/2012	DCOIT

Dimensioni

Altezze standard	300 cm
Spessore EN ISO 2286-3	0,68 mm
Filato (ordito - trama) EN ISO 2060	1100 - 1100 dtex
Lunghezze standard	60 m
Peso EN ISO 2286-2	850 g/m2

Prestazioni


Allungamento a rottura (ordito - trama)	20 - 27 %
Fattore Protezione UV (UPF) AS/NZS 4399 A	50+
Resistenza ai colori UV ISO 105 B02	7/8
Resistenza allo strappo (ordito - trama) DIN 53363	27 - 27
Resistenza alle temperature EN 1876-1	-40/+70 °C

Certificazioni

Classificazione di reazione al fuoco UNI 9177	CI2
Classificazione di reazione al fuoco NF P92-507	M2
Classificazione di reazione al fuoco DIN 4102-1	B1
Garanzia	5 anni
Euroclasse EN 13501	Bs2d0

COLORI

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.



106
B. SPORCO/B. SPORCO




112
BIANCO/BIANCO



272
CHAMP./CHAMP.



444
BORD./CHAMP.



546
AZZURRO/BIANCO



632
VERDE/CHAMP.



815
ANTRACITE/CHAMP.




819
TAUPE/CHAMP.




822
ANTRACITE/ANTRACITE



844
GRIGIO/GRIGIO




866
GRIGIO/GRIGIO



877
GRI. SC/GRI. CH



878
GRIGIO/CHAMP.



904
NERO/NERO

FATTORE PROTEZIONE SOLARE

Codice	Colore	Fattore Solare Totale Interno (gTOT) UNI EN 13363-1	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Interno (gTOT)	Classe Esterno (gTOT)
106	B. Sporco/B. Sporco	0.33	0.02	Classe 2	Classe 4
112	Bianco/Bianco	0.33	0.02	Classe 2	Classe 4
272	Champ./Champ.	0.36	0.03	Classe 1	Classe 4
444	Bord./Champ.	0.5	0.07	Classe 0	Classe 4

Codice	Colore	Fattore Solare Totale Interno (gTOT) UNI EN 13363-1	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Interno (gTOT)	Classe Esterno (gTOT)
546	Azzurro/Bianco	0.42	0.04	Classe 1	Classe 4
632	Verde/Champ.	0.45	0.06	Classe 1	Classe 4
815	Antracite/Champ.	0.42	0.04	Classe 1	Classe 4
819	Taupe/Champ.	0.45	0.06	Classe 1	Classe 4
822	Antracite/Antracite	0.42	0.04	Classe 1	Classe 4
844	Grigio/Grigio	0.44	0.05	Classe 1	Classe 4
866	Grigio/Grigio	0.44	0.05	Classe 1	Classe 4
877	Gri. Sc/Gri. Ch	0.44	0.05	Classe 1	Classe 4
878	Grigio/Champ.	0.44	0.05	Classe 1	Classe 4
904	Nero/Nero	0.44	0.03	Classe 1	Classe 4